

Diatomées FW-80

Codes du produit

777 080 200

ENTRETIEN DES FILTRES

Propriétés physiques et chimiques

• Structure.....	Flux - Calciné
• Couleur.....	blanc
• G.E. Luminosité.....	83.0
• Analyse granulométrique (Tyler)	
% + 150 Mesh (>105 microns).....	48.0
% + 325 Mesh (> 44 microns).....	---
• Diamètre moyen des particules (microns).....	77.0
• pH à 10%.....	10.0
• Humidité (Maximum % H2O).....	0.5
• Densité :	(lb/ft3) (g/l)
Vrac humide	19 300
Vrac sec	16 260
Perméabilité (dracy)*	9.30
*déterminée au moyen perméamètre VEL	2.33
Densité	1.46
Indice de réfraction	

Analyse chimique

• SiO2.....	89.0 %
• Al2O3.....	4.1 %
• FE2O3.....	1.5 %
• CaO.....	0.6 %
• MgO.....	0.3 %
• Autres Oxydes.....	4.0 %
• Perte au feu.....	0.1 %

